

## POLIAMIDAS PA66 Extruido negro MOS<sub>2</sub>

Unidad	Método de control	Valor
--------	-------------------	-------

### Propiedades Generales

Densidad	DIN EN ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,15
Absorción de la humedad	DIN EN ISO 62	%	2,8
Comportamiento ante el fuego	UL 94		HB/V2

### Propiedades Mecánicas

Resistencia	DIN EN ISO 527	MPa	90
Alargamiento de rotura	DIN EN ISO 527	%	20
Módulo E / Rigidez	DIN EN ISO 527	MPa	3400
Resistencia al impacto	DIN EN ISO 179	kJm <sup>2</sup>	>2
Dureza Brinell			180
Dureza Shore	DIN EN ISO 868	Echelle D	83

### Propiedades Térmicas

Temperatura de fusión	ISO 11357-3	°C	260
Conductividad térmica	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,23
Capacidad calorífica	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,7
Coefficiente de dilatación térmica lineal	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	80
Temperatura de utilización a largo plazo	MOYENNE	°C	-30 / +95
Temperatura de utilización a corto plazo (máx)	MOYENNE	°C	170
Resistencia a la deformación en caliente	DIN EN ISO 306 Vicat B	°C	100

### Propiedades Eléctricas

Índice dieléctrico	IEC 60250		-
Factor de pérdida dieléctrica (106 HZ)	IEC 60250		-
Resistividad	IEC 60093	Ω * cm	-
Resistencia	IEC 60093	Ω	-
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (IRE)	IEC 60112		-
Rigidez dieléctrica	IEC 60243	kV/mm	-

Les valeurs indiquées dans ces fiches techniques sont des valeurs moyennes mesurées lors des tests de contrôle courant. Les données s'appliquent uniquement aux caractéristiques des matériaux et ne peuvent conduire à des engagements commerciaux que sur la base d'un accord express.