Naturel POLYVINYLIDENFLUORID PVDF

Dielektrische Festigkeit

| | Prüfmethode | Maßeinheiten | Werte |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Generale Eigenschaften | | | |
| | | | |
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm³ | 1,78 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | % | 0,04 |
| Feuer Verhalten | UL94 | | H0/V0 |
| Mechanische Eigenschaften | | | |
| Festigkeit | DIN EN ISO 527 | MPa | 55 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | 30 |
| Elastizitätsmodul/ Steifigkeit | DIN EN ISO 527 | MPa | 2100 |
| Stoßfestigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ/m² | 12 |
| Kugel Eindrückhärte | | | 130 |
| Shore (Harte) | DIN EN ISO 868 | D Skala | 88 |
| Thermische Eigenschaften | | | |
| Schmelztemperatur | ISO 11357-3 | °C | 178 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-1 | W / (m*K) | 0,2 |
| Wärmekapazität | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,2 |
| Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 10 ⁻⁶ K ⁻¹ | 140 |
| Langzeit Verwendungstemperatur | AVERAGE | °C | -50 / +140 |
| Kleinzeit Verwendungstemperatur (max) | AVERAGE | °C | 150 |
| Warm Verformungstemperatur | DIN EN ISO 306, Vicat | °C | 115 |
| Elektrische Eigenschaften | | | |
| Dielektrische Index | IEC 60250 | | 9 |
| Dielektrische Verlustfaktor (10 ⁶ Hz) | IEC 60250 | | 0,02 |
| Volumenwiderstand | IEC 60093 | Ω*cm | 10 ¹⁴ |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | Ω | 10 ¹⁴ |
| Kriechströmen Vergleich Index | IEC 60112 | | 600 |
| | | | |

IEC 60243

Les valeurs indiquées dans ces fiches techniques sont des valeurs moyennes mesurées lors des tests de contrôle courant. Les données s'appliquent uniquement aux caractéristiques des matériaux et ne peuvent conduire à des engagements commerciaux que sur la base d'un accord express.

kV/mm

21